

УТВЕРЖДЕН
[Решением Комиссии
Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года N 876](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 017/2011

О безопасности продукции легкой промышленности

(с изменениями на 9 августа 2016 года)

Документ с изменениями, внесенными:
[решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#) (Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaunion.org, 28.09.2016).

Настоящий Технический регламент принят [решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876](#).

В [решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876](#) внесены изменения:

[решением Коллегии ЕЭК от 22 июня 2012 года N 92](#);

[решением ЕЭК от 20 ноября 2012 года N 235](#).

- Примечание изготовителя базы данных.

[Перечни документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований настоящего Технического регламента](#)

[Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке \(подтверждении\) соответствия требованиям настоящего технического регламента](#)

Предисловие

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с [Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года](#).

2. Настоящий Технический регламент разработан с целью установления единых, обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой промышленности, обеспечения свободного перемещения продукции легкой промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

3. Если в отношении продукции легкой промышленности будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза и (или) технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС), устанавливающие требования к данной продукции, то продукция легкой промышленности должна соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза и (или) технических регламентов ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза продукцию легкой промышленности.

2. К продукции легкой промышленности (далее - продукция), на которую распространяется действие настоящего Технического регламента, относятся:

- материалы текстильные;
- одежда и изделия швейные и трикотажные;
- покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;
- войлок, фетр и нетканые материалы;
- обувь;
- меха и меховые изделия;
- кожа и кожаные изделия;
- кожа искусственная.

3. Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего Технического регламента, указан в Приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

4. Настоящий Технический регламент не распространяется на следующие виды продукции:

- бывшую в употреблении;
- изготовленную по индивидуальным заказам населения;
- изделия медицинского назначения;
- специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;
- предназначенную для детей и подростков;
- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые;
- материалы и изделия из них технического назначения;
- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;
- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд;
- продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).

5. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные на территории Таможенного союза требования к продукции легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) продукции.

Статья 2. Определения

В настоящем Техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

биологическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия биологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств установленным требованиям;

вредные химические вещества - химические вещества, которые во время использования продукции могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия в количестве, превышающем допустимые концентрации таких веществ;

выпуск продукции в обращение - размещение на рынке государств - членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств - членов Таможенного союза

заявитель - физическое или юридическое лицо, которое обращается за подтверждением соответствия продукции настоящему Техническому регламенту путем сертификации или путем принятия декларации о соответствии;

идентификация - процедура отнесения продукции легкой промышленности к области применения настоящего Технического регламента и установления соответствия данной продукции технической документации к ней;

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и реализацию продукции легкой промышленности и ответственное за ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента;

импортер - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу продукции легкой промышленности, осуществляет реализацию этой продукции и несет ответственность за ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента;

индекс токсичности - интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый "in vitro" (в пробирке) на культуре клеток;

механическая безопасность - комплекс количественных показателей механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя (потребителя);

обращение продукции на рынке - движение продукции от изготовителя к пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, которые проходит эта продукция после завершения ее производства;

одежда - изделие (или совокупность изделий), надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные и эстетические функции;

пользователь (потребитель) продукции - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающее для потребления продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования настоящего Технического регламента;

спортивные изделия - изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации и проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта;

стороны - правительства государств - членов Таможенного союза;

типовой образец продукции - образец, относящийся к одному виду продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим документам и имеющий одинаковую область применения;

уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом

Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях государств - членов Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям настоящего Технического регламента;

химическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических веществ.

В случае если показатель химической безопасности установлен "не допускается", то обязательным является указание предела обнаружения вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Продукция легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии ее соответствия настоящему Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно статье 11 настоящего Технического регламента, а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

2. Продукция легкой промышленности, соответствие которой требованиям настоящего Технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

3. При размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции.

Статья 4. Общие требования безопасности продукции легкой промышленности

1. Безопасность продукции легкой промышленности оценивается по следующим показателям:

механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность);

химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции);

биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски).

2. Для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, одежды первого и второго слоев, обуви домашней, летней и пляжной, а также внутренних слоев в иных видах обуви индекс токсичности, определяемый в водной среде, должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.

3. Интенсивность запаха продукции легкой промышленности и материалов, применяемых для ее производства, не должна превышать в естественных условиях 2 балла.

Статья 5. Требования безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий

1. Текстильные материалы, изделия из них, одежда характеризуются биологической и химической безопасностью, показатели которой устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого состава.

2. В зависимости от назначения и площади контакта с телом человека одежда и изделия подразделяется на одежду и изделия первого, второго и третьего слоя.

К одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые, платочно-шарфовые изделия и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям второго слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека, такие, как платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям третьего слоя относятся изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие, как пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия.

3. Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия по показателям, характеризующим биологическую и химическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным в Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.

Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) из текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий не должно превышать норм, приведенных в Приложениях 2 и 3 к настоящему Техническому регламенту.

Перечень контролируемых веществ определяют в зависимости от химического состава материала и вида изделия:

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев - в водной среде;

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде третьего слоя, текстильно-галантерейных изделиях - в воздушной или водной среде.

В текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев, текстильно-галантерейных изделиях определяют количество летучих химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства. Выделение химических летучих веществ в этом случае не должно превышать норм, указанных в Приложении 4 к настоящему Техническому регламенту.

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке и поту для одежды и изделий первого слоя должна быть не менее 4 баллов, к сухому трению - не менее 3 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту и морской воде для купальных и аналогичных изделий должна быть не менее 4 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов для подкладки к стирке, поту, сухому трению должна быть не менее 4 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту, сухому трению и дистиллированной воде для одежды и изделий второго и третьего слоев и изделий другого назначения должна быть не менее 3 баллов, в зависимости от нормируемых видов воздействия.

Допускается снижение окраски на 1 балл для джинсовых тканей темного тона, окрашенных темными натуральными красителями.

При определении устойчивости окраски оценивается только закрашивание белого (смежного) материала.

Статья 6. Требования безопасности обуви, кожи, кожи искусственной и кожгалантерейных изделий

1. Обувь характеризуется показателями механической, биологической и химической безопасности.

2. Механическая и биологическая безопасность обуви определяется следующими характеристиками и должна соответствовать нормам, указанным в Приложении 5 к настоящему Техническому регламенту.

Механическая безопасность определяется следующими характеристиками:

1) прочность крепления подошвы и деталей низа обуви;

2) прочность крепления каблука;

3) стойкость подошвы к многократному изгибу;

4) ударная прочность подошвы.

Биологическая безопасность обуви характеризуется показателями: гибкость, водонепроницаемость.

3. Химическая безопасность обуви должна соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 3 и 8 к настоящему Техническому регламенту.

Контроль миграции вредных веществ из обуви домашней, летней и пляжной, а так же из материалов, контактирующих с кожей человека (внутренняя поверхность обуви), проводится в водной среде, из остальных видов обуви и материалов - в воздушной среде.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#)).

В зимней обуви подошва из полиуретана должна иметь рифление на ходовой поверхности для предотвращения скольжения.

В валяной обуви массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) должна быть не более 0,7 процентов.

4. Безопасность кожгалантерейных изделий характеризуется:

1) механическими показателями - прочность крепления ручек, плечевых ремней и несущих швов корпуса изделий;

2) химическими показателями - предельное выделение вредных химических веществ в модельную воздушную среду;

3) биологическими показателями - устойчивость окраски изделий к сухому и мокрому трению.

Показатели механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 6 к настоящему Техническому регламенту.

Предельно допустимые нормы выделения вредных веществ из материалов, применяемых при производстве кожгалантерейных изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 7 и 8 к настоящему Техническому регламенту.

Контроль выделения вредных веществ из материалов кожгалантерейных изделий проводится в воздушной среде.

5. Кожи должны соответствовать требованиям химической и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту.

Кожи искусственные должны соответствовать требованиям химической безопасности, установленным в Приложении 3 и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту.

Статья 7. Требования безопасности одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха, шкурок меховых выделанных характеризуется показателями химической и биологической безопасности, которые должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту.

Текстильные материалы, применяемые в одежде и изделиях из меха и кожи, должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к текстильным материалам

Статья 8. Требования безопасности покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов

Безопасность покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и прочих текстильных изделий должна соответствовать следующим нормам:

- изделия после обработки антисептиком не должны иметь запаха плесени;

уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия и содержание свободного формальдегида должны соответствовать требованиям Приложения 2 к настоящему Техническому регламенту;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).

- устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов;

- массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий должна быть не более 0,7 процентов;

- требования химической безопасности должны соответствовать требованиям Приложения 3 к настоящему Техническому регламенту;

- контроль миграции вредных веществ проводится в воздушной или водной среде.

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

Статья 9. Требования к маркировке продукции

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- размер изделия;

- состав сырья;

- товарный знак (при наличии);

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

- дату изготовления;

- номер партии продукции (при необходимости).

2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности маркировка должна содержать следующую информацию:

Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать ± 5 процентов;

- модель;

- символы по уходу за изделием;

- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). Процентное содержание исходного сырья указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах ± 5 процентов (кроме нетканых материалов);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).

- массу куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен);

- устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен);

- вид отделки (при наличии);

- символы по уходу за изделием.

Для обуви дополнительная информация должна содержать:

- модель и (или) артикул изделия;

- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;

- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).

Для одежды и изделий из меха дополнительная информация должна содержать:

- вид меха и вид его обработки (крашенный или некрашенный);

- символы по уходу за изделием;

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Для кожгалантерейных изделий дополнительная информация должна содержать:

- наименование материала верха;

- модель;

- указания по эксплуатации (при необходимости).

Для кож дополнительная информация должна содержать:

- площадь или массу кожи;

- толщину (при необходимости);

- сорт.

Для шкур меховых дополнительная информация должна содержать:

- вид меха;

- вид обработки;

- сорт, марку;

- площадь или размер.

3. Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.

4. Не допускаются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений.

Статья 10. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

1. Соответствие продукции легкой промышленности настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно, либо выполнением требований стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Технического регламента.

Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего Технического регламента.

2. Методы испытаний (исследований) продукции легкой промышленности устанавливаются в документах в области стандартизации, включенных в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для исполнения требований настоящего Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Статья 11. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента

1. Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой промышленности должна быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента, которая осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации.

При подтверждении соответствия заявителем может быть зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (поставщиком).

2. Для подтверждения соответствия продукцию необходимо идентифицировать.

Идентификацию продукции легкой промышленности проводит:

- изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик), декларирующий соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента и выпускающий ее в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза;

- орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в целях подтверждения соответствия продукции легкой промышленности, подлежащей сертификации, требованиям настоящего Технического регламента.

Для идентификации продукции легкой промышленности используются органолептический и (или) инструментальный методы:

- при органолептическом методе продукцию легкой промышленности идентифицируют по наименованию и виду (назначению) продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, свойственным определяемому виду продукции, и сформированному комплексу документов.

В случае, если органолептический метод идентификации не дает достоверной информации о продукции, применяется инструментальный метод. При инструментальном методе идентификации испытания продукции легкой промышленности проводят в соответствии с утвержденным Перечнем документов в области стандартизации, содержащих правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

3. Декларирование соответствия продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента проводится с использованием схем, приведенных в таблице N 1 настоящего Технического регламента.

3.1. Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д осуществляется для следующих групп продукции:

- одежда и изделия 2-го и 3-го слоев;
- полотна трикотажные;
- ткани и материалы бельевые, одежные, полотненческие;
- одежда и изделия из кожи и меха;
- чулочно-носочные изделия 2-го слоя;
- головные уборы;
- обувь, кроме обуви валяной;
- ковровые покрытия и изделия машинного способа производства;
- белье столовое и кухонное, носовые платки;

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

- полотенца, простыни купальные;

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

- платочно-шарфовые изделия.

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д осуществляется для продукции, не включенной в группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схемам 3д, 4д, 6д, и в группу продукции, подлежащей сертификации.

Испытания в целях декларирования соответствия проводятся:

- по выбору заявителя - в собственной испытательной лаборатории, или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, или в иной испытательной лаборатории, зарегистрированной в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории (схемы 1д, 2д);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).

- в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 3д, 4д, 6д).

3.2. При декларировании соответствия продукции легкой промышленности изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) осуществляет следующие действия:

3.2.1. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик):

- формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента, который включает:

копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством - членом Таможенного союза в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых образцов продукции), подтверждающие ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента (срок действия не более 3 лет), или протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции обеспечивается выполнением требований безопасности данных материалов и комплектующих изделий. Испытания в зависимости от схемы декларирования соответствия должны проводиться по выбору заявителя в собственной испытательной лаборатории, или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, или в иной испытательной лаборатории, зарегистрированной в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории (схемы 1д, 2д), или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 3д, 4д, 6д);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).

копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства (схема 6д);

эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных документов);

копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 4д);

- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи.

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории;

- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы декларирования);

- перечень испытательного оборудования;

- условия проведения испытаний;

- наименование продукции;

- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний.

3.2.2. Изготовитель:

- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента (схемы 1д, 3д, 6д);

- принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и стабильное функционирование системы менеджмента качества производства обеспечивали соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента (схема 6д).

3.2.3. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии продукции легкой промышленности настоящему Техническому регламенту по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза, и наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

3.3. Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, установленным Комиссией Таможенного союза.

3.4. Срок действия декларации о соответствии для продукции легкой промышленности, выпускаемой серийно, составляет не более 5 лет, для партии продукции легкой промышленности срок действия декларации о соответствии не устанавливается.

По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д или сертификацией.

По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д может быть заменено сертификацией.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#)).

4. Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента в форме сертификации проводится по схемам сертификации, приведенных в таблице 2 настоящего Технического регламента, для следующих групп продукции:

- белье нательное, изделия корсетные, изделия купальные;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#)).

- постельное белье;

- чулочно-носочные изделия первого слоя.

4.1. Сертификацию продукции легкой промышленности проводит аккредитованный орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации).

4.2. Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория).

4.3. Для сертификации продукции легкой промышленности изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) предоставляет в орган по сертификации комплект документов, который включает:

- протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции), подтверждающие соответствие требованиям настоящего Технического регламента по показателям безопасности (срок действия не более 3 лет) (при наличии);

- протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий, которые использовались при изготовлении продукции (при наличии);

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

- эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных документов);

- копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства продукции легкой промышленности (схема 2с);

- копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схема 3с);

- другие документы, подтверждающие безопасность продукции (по усмотрению заявителя).

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории;

- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы декларирования);

- перечень испытательного оборудования;

- условия проведения испытаний;

- наименование продукции;

- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний.

4.4. Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям настоящего Технического регламента (схема 1с), а также предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента (схема 2с).

4.5. Орган по сертификации:

- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи;

- осуществляет отбор образцов и организует проведение испытаний образцов продукции на соответствие требованиям настоящего Технического регламента;

- проводит анализ состояния производства (схема 1с);

- принимает решение о возможности выдачи сертификата или об отказе в его выдаче по итогам рассмотрения результатов испытаний и анализа состояния производства (схема 1с);

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

- выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза.

4.6. Срок действия сертификата соответствия для продукции легкой промышленности, выпускаемой серийно, составляет не более 5 лет, для партии продукции легкой промышленности срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#)).

4.7. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик):

- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- включает после завершения процедур подтверждения соответствия в комплект документов на продукцию легкой промышленности:
 - протокол (протоколы) испытаний;
 - результаты анализа состояния производства (схема 1с);
 - сертификат соответствия.

4.8. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.

Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания и оформляет протокол испытаний образцов продукции, предоставленных для инспекционного контроля.

Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год.

5. Комплект документов на продукцию легкой промышленности должен храниться на территории государства-члена Таможенного союза:

на продукцию, выпускаемую серийно - у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 5 лет со дня снятия (прекращения) с производства продукции легкой промышленности;

на партию продукции - у продавца (поставщика), изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии и предоставляться органам государственного надзора по их требованию.

Таблица N 1. Схемы декларирования соответствия

Таблица N 1

| Номер | Элемент схемы | | | Применение | Документ, |
|-------|--|---------------------|---|---|--|
| схемы | Испытания продукции, исследование типа | Оценка производства | Производственный контроль | | подтверждающий соответствие |
| 1Д | Испытания образцов продукции осуществляет изготовитель | - | Производственный контроль осуществляет изготовитель | <p>Для продукции, выпускаемой серийно</p> <p>Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза</p> | <p>Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно</p> |
| 2Д | Испытания партии продукции осуществляет заявитель | - | - | <p>Для партии продукции</p> <p>Заявитель - изготовитель, импортер, продавец (поставщик) государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза</p> | <p>Декларация о соответствии на партию продукции</p> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 3Д | Испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | - | Производственный контроль осуществляет изготовитель | <p>Для продукции, выпускаемой серийно</p> <p>Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза</p> | Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно |
| 4Д | Испытания партии продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | - | - | <p>Для партии продукции</p> <p>Заявитель - изготовитель, импортер, продавец (поставщик) государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза</p> | Декларация о соответствии на партию продукции |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| 6Д | Испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | Сертификация системы менеджмента и инспекционный контроль органом по сертификации систем менеджмента | Производственный контроль осуществляет изготовитель | Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза | Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно |
|----|---|--|---|--|---|

Таблица N 2. Схемы сертификации соответствия

Таблица N 2

| Номер схемы | Элемент схемы | | | Применение | Документ, подтверждающий соответствие |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | Испытания продукции | Оценка производства | Инспекционный контроль | | |
| 1С | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на единой таможенной территории Таможенного союза | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 2С | Испытания образцов продукции | Сертификация системы менеджмента | Испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента | | |
| 3С | Испытания образцов продукции | - | - | Для партии продукции Заявитель - продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный | Сертификат соответствия на партию продукции |

Статья 12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

1. Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям настоящего Технического регламента и прошедшая процедуру подтверждения соответствия должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение.

Продукция легкой промышленности маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза при ее соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется и предусматривающих нанесение данного знака.

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции документах.

Статья 13. Защитительная оговорка

1. При обнаружении продукции легкой промышленности, не соответствующей требованиям настоящего Технического регламента и иных технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих требования к данной продукции, и поступающей или находящейся в обращении без документов об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, уполномоченные органы государства-члена Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение такой продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для изъятия с рынка продукции, не соответствующей требованиям настоящего Технического регламента и иных технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих требования к данной продукции.

2. Уполномоченный орган государства - члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию Таможенного союза и уполномоченные органы других государств - членов Таможенного союза о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

Приложение 1. Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего Технического регламента

Приложение 1
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

| Наименование групп продукции | Наименование изделий |
|---|---|
| 1 | 2 |
| <p>Материалы текстильные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бельевые - полотенечные - одежные - обувные - декоративные - мебельные | <p>для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий</p> <p>для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых</p> <p>плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные</p> <p>для верха и подкладки обуви</p> <p>для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов</p> <p>для обивки мебели, матрацев, чехольные</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - мех искусственный и ткани ворсовые | <p>для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в т.ч. пледы</p> |
| <p>Одежда и изделия швейные и трикотажные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изделия верхние - изделия чулочно-носочные | <p>жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие аналогичные изделия</p> <p>колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия</p> |

| | |
|--|---|
| - изделия перчаточные | перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия |
| - изделия платочно-шарфовые | шарфы, платки, косынки |
| - одежда верхняя | пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия |
| - сорочки верхние | сорочки верхние |
| - изделия костюмные | костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия |
| - изделия платьевые | платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия |
| - одежда домашняя | халаты, костюмы и другие аналогичные изделия |
| - изделия бельевые | белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия |
| - изделия корсетные | бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия |
| - постельные принадлежности | одеяла, подушки и другие аналогичные изделия |
| - головные уборы | фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тубетейки и другие аналогичные изделия |
| Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные |
| | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Изделия текстильно-галантерейные | изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия |
| Изделия кожгалантерейные | <p>сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия</p> <p>перчатки, рукавицы</p> <p>ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия</p> |
| Войлок, фетр и нетканые материалы | войлок, фетр и нетканые материалы |
| Обувь | сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов |
| Кожа искусственная | для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий |
| Кожа и кожаные изделия | <p>кожа для низа, верха и подкладки изделий галантерейная,</p> <p>для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож;</p> <p>одежда, головные уборы и другие изделия из кожи</p> |
| Меха и меховые изделия | <p>пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;</p> <p>шкурки меховые выделанные</p> |

Приложение 2. Требования биологической и химической безопасности к текстильным материалам, изделиям и одежде из них, текстильно-галантерейным изделиям

Приложение 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

(с изменениями на 9 августа 2016 года)

| Наименование продукции | Гигроскопичность*, %, не менее | Воздухопроницаемость**, дм ³ /м ² с, не менее | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более | Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более |
|------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Не устанавливается требование по показателю "гигроскопичность" для белья столового и кухонного и одежды первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий).

** Не устанавливается требование по показателю "воздухопроницаемость":

- для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым переплетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагается высокая воздухопроницаемость;
- для изделий, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен;
- для полукombineзона и брюк осенне-зимнего ассортимента;
- для чулочно-носочных изделий (в том числе зимних), корсетных изделий;
- для одеял и подушек;
- для белья столового и кухонного.

(Примечания в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).)

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| Материалы для изделий и одежды первого слоя, бельевые изделия, постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия | 6 Для купальных, корсетных, чулочно-носочных и платочно-шарфовых изделий - не определяется | 100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями, постельного белья | 15 | 75 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|
| <p>Материалы для изделий и одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента, перчатки, варежки и другие аналогичные изделия</p> | <p>Не определяется</p> | <p>60</p> <p>100 - для трикотажных изделий;</p> <p>Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями</p> <p>Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, тканей из льняного котонизированного волокна типа джинсовых тканей - не менее 50</p> | <p>15</p> | <p>300</p> |
| <p>Материалы для изделий и одежды третьего слоя, пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия</p> | <p>-</p> | <p>60 (только для подкладки)</p> | <p>15</p> | <p>300</p> |
| <p>Полотенца, простыни купальные</p> | <p>Водопоглощение не менее 80% для льняных тканей</p> <p>не менее 300% для х/б и смешанных махровых тканей</p> | <p>-</p> | <p>15</p> | <p>75</p> |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|--|
| | Капиллярность для вафельных, х/б и смешанных полотенец не менее 80 мм за 30 мин. | | | |
| Текстильные материалы для обуви | 5 | - | - | 300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей |
| Текстильные материалы декоративные, мебельные, покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр | - | - | 15 | 300 |
| Текстильные материалы подкладочные, прокладочные для формоустойчивости и термоизоляции | - | 60 (подкладка кроме ветрозащитной) | 15 | 300 |
| Текстильные материалы ворсовые: бархат, плюш | - | - | 15 | 300 |
| Мех искусственный для обуви | - | - | - | 300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей |

Приложение 3. Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой

промышленности из них



Приложение 3
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

(с изменениями на 9 августа 2016 года)

| Материалы для изготовления изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | водная среда, (мг/дм ³), не более | воздушная среда, (мг/м ³), не более |
| Натуральные из растительного сырья | Формальдегид* | - | 0,003 |

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.
Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | | |
|--------|---------------|---|-------|
| Картон | Формальдегид* | - | 0,003 |
|--------|---------------|---|-------|

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.
Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-------|
| Искусственные (вискозные и ацетатные) | Формальдегид* | - | 0,003 |
|---------------------------------------|---------------|---|-------|

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.
Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | | |
|-------------|---------------|---|-------|
| Полиэфирные | Формальдегид* | - | 0,003 |
|-------------|---------------|---|-------|

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | |
|-------------------|-----|------|
| Диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
| Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |

| | | | |
|-------------|---------------|---|-------|
| Полиамидные | Формальдегид* | - | 0,003 |
|-------------|---------------|---|-------|

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Капролактam | 1,0 | 0,06 |
| Гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---|-------|
| Полиакрилонит- рильные | Формальдегид* | - | 0,003 |
|---------------------------|---------------|---|-------|

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--------------------|----------------|----|-------|
| | Диметилформаид | 10 | 0,03 |
| Поливинилхлоридные | Формальдегид* | - | 0,003 |

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;

- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнения окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

**Содержание данного вещества определяется по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений данного вещества, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный [Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876](#).

(Примечание дополнительно включено с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ацетон | 2,2 | 0,35 |
| Бензол | 0,01 | 0,1 |
| Толуол | 0,5 | 0,6 |
| Диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
| Дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Кадмий (Cd)** | 0,001 | - |
| Цинк (Zn)** | 0,1 | - |
| Хлорэтэн (винилхлорид)** | 0,01 | 0,01 |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).)

| | | | |
|---|---------------|-----|-------|
| Поливинилацетатные - | Формальдегид* | - | 0,003 |
| <p>* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. <p>Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.</p> | | | |
| | Винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Полиолефиновые | Формальдегид* | - | 0,003 |
| <p>* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. <p>Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.</p> | | | |
| | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиуретановые | Формальдегид* | - | 0,003 |

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

**Содержание данного вещества определяется по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений данного вещества, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный [Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876](#).

(Примечание дополнительно включено с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#))

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Толуилендиизоцианат** | - | 0,002 |
| Бензол | 0,01 | 0,1 |
| Толуол | 0,5 | 0,6 |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года [решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60](#).)

Полиорганосилаксаны
(силиконы)

Формальдегид*

-

0,003

* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;
- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

| | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| | Спирт метиловый | 3,0 | 0,5 |
| Кожа, мех | Формальдегид* | 300 | 0,003 |
| <p>* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. <p>Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.</p> | | | |
| | Массовая доля | - | - |
| | водоывмываемого | 3,0 | - |
| | хрома (VI), мг/кг | | |
| Резиновые | Формальдегид* | - | 0,003 |
| <p>* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; - не более 300 мкг/г для остальных изделий. <p>Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.</p> | | | |
| | Тиурам Е | 0,5 | - |
| | Диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
| | Дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Экстрагируемые | Мышьяк (As) | 1,0 | - |

| | | | |
|--|--------------|------|---|
| химические элементы (в зависимости от красителя) | Свинец (Pb) | 1,0 | - |
| | Хром (Cr) | 2,0 | - |
| | Кобальт (Co) | 4,0 | - |
| | Медь (Cu) | 50,0 | - |
| | Никель (Ni) | 4,0 | - |

Приложение 4. Требования химической безопасности текстильных материалов и изделий из них, обработанных текстильно-вспомогательными веществами

Приложение 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

| Наименование выделяющихся летучих химических веществ | Норматив: воздушная среда (мг/м ³), не более |
|--|--|
| Метилакрилат | 0,01 |
| Метилметакрилат | 0,01 |
| Стирол | 0,002 |
| Ксилолы (смесь изомеров) | 0,2 |
| Винилацетат | 0,15 |
| Спирт метиловый | 0,5 |
| Спирт бутиловый | 0,1 |
| Фенол | 0,003 |
| Ацетальдегид | 0,01 |
| Толуол | 0,6 |

Примечание:

Допускается возможность выборочного контроля показателей "фенола".

Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов.

Приложение 5. Требования механической и биологической безопасности обуви

Приложение 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

| Наименование продукции, вид обуви | Наименование показателя безопасности | Нормируемое значение показателя |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов и с комбинированным верхом</p> | <p>Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см</p> | |
| | <p>- из кожи</p> | <p>не менее 34</p> |
| | <p>- из кожволлона и резины непористой</p> | <p>не менее 42</p> |
| | <p>- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:</p> | |
| | <p>до 6 мм (включительно)</p> | <p>не менее 42</p> |
| | <p>св.6 до 10 мм (включительно)</p> | <p>не менее 53</p> |
| | <p>св. 10 мм</p> | <p>не менее 63</p> |
| | <p>Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления (для обуви домашней и дорожной), Н/см</p> | |
| | <p>- из кожи</p> | <p>не менее 29</p> |
| | <p>- из кожволлона и резины непористой</p> | <p>не менее 36</p> |

| | |
|---|---------------------|
| <p>- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:</p> | |
| <p>до 6 мм (включительно)</p> | <p>не менее 36</p> |
| <p>св.6 до 10 мм (включительно)</p> | <p>не менее 45</p> |
| <p>Прочность крепления деталей низа в обуви</p> <p>ниточных методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см</p> | |
| <p>- подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) допдельного, прошивного, сандаального методов крепления</p> | <p>не менее 140</p> |
| <p>- подошва (из резины непористой, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления</p> | <p>не менее 110</p> |
| <p>- подошва (из резины непористой, полиуретана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления</p> | <p>не менее 120</p> |
| <p>- подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантово-клеевого, допдельно-клеевого, сандаально-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого, гвозде-клеевого методов крепления</p> | <p>не менее 30</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>- подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления</p> <p>- подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления</p> <p>- подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандаально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления</p> <p>- подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантово-клеевого метода крепления</p> <p>- рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантово-клеевого методов крепления</p> | <p>не менее 130</p> <p>не менее 140</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 120</p> |
| | <p>Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см</p> <p>- подошва (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандаального методов крепления</p> | <p>не менее 119</p> |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>- подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) доппельно-клеевого, сандаально-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления</p> | <p>не менее 26</p> |
| <p>- подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандаально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления</p> | <p>не менее 102</p> |
| <p>Прочность крепления каблука среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н</p> | <p>не менее 850</p> |
| <p>Гибкость обуви (для дорожной, домашней, пляжной), Н (Н/см)</p> | |
| <p>- клеевого метода крепления на подошве из:</p> | |
| <p>кожи</p> | <p>не более 127 (14)</p> |
| <p>резины непористой, кожволонана</p> | <p>не более 91 (10)</p> |
| <p>пористой резины</p> | <p>не более 63 (7)</p> |
| <p>- литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандаального, строчечно-сандаального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой</p> | <p>не более 45 (5)</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов | |
| Обувь для игровых видов спорта | <p>Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для баскетбола - для волейбола - для тенниса - для кросса | <p>не менее 10·10 3</p> <p>не менее 20·10 3</p> <p>не менее 15·10 3</p> <p>не менее 20·10 3</p> |
| | <p>Ударная прочность подошвы, Дж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для баскетбола - для волейбола - для тенниса - для кросса | <p>не менее 20</p> <p>не менее 10</p> <p>не менее 15</p> <p>не менее 15</p> |
| Обувь для игры в футбол и регби и для других видов спорта | <p>Прочность крепления подошвы обуви:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прошивного метода крепления, Н/см - клеевого метода крепления, Н <p>Прочность крепления втулки, Н</p> | <p>не менее 140</p> <p>не менее 140</p> <p>не менее 1500</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная (кроме домашней, дорожной и пляжной) | Водонепроницаемость | Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой |
| | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Н/м | не менее 1200 |
| | Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее: | |
| | носовая, передовая часть, голенище в подъеме; | 2,5 |
| | нижняя и верхняя часть голенища; | 1,5 |
| | каблук вместе с подошвой; | 22,0 |
| | подошва в подметочной части | 8,0 |

Приложение 6. Требования механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий

Приложение 6
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

| Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки</p> | <p>Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, для изделий, Н:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов - сумки для учащихся, портфели женские, папки деловые - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные - чемоданы дорожные жесткой конструкции и чемодан-гардероб | <p>не менее 50</p> <p>не менее 90</p> <p>не менее 50</p> <p>не менее 70</p> <p>не менее 170</p> <p>не менее 400</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Устойчивость окраски, балл, к:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сухому трению - мокрому трению - "поту" | <p>не менее 4*</p> <p>не менее 3*</p> <p>не менее 3*</p> |
| | <p>Прочность ниточного шва, Н/см, для изделий</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные | <p>не менее 20</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием | <p>не менее 30</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов | <p>не менее 15</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - сумки, портфели женские, папки деловые | <p>не менее 30</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы - дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкцией, чемодан-гардероб | <p>не менее 40</p> |
| | <p>Прочность сварного шва ТВЧ: при расслаивании, Н/см;</p> <p>при сдвиге МПа для изделий:</p> | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные | при расслаивании не менее 20, при сдвиге не менее 0,2 |
| | - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием | при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,30 |
| | - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов | при расслаивании не менее 10, при сдвиге не менее 0,15 |
| | - сумки, портфели женские, папки деловые | при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,3 |
| | - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб | при расслаивании не менее 35 при сдвиге не менее 0,4 |
| Ремни поясные и для часов | Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту" | не менее 4* не менее 3* не менее 3* |
| | | |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Ремни багажные | <p>Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней, Н</p> <p>Устойчивость окраски, балл, к:</p> <p>- сухому трению</p> <p>- мокрому трению</p> | <p>не менее 170</p> <p>не менее 4*</p> <p>не менее 3*</p> |
| Перчатки и рукавицы | <p>Устойчивость окраски, балл, к:</p> <p>- сухому трению</p> <p>- мокрому трению</p> <p>- "поту"</p> | <p>не менее 4*</p> <p>не менее 3*</p> <p>не менее 3*</p> |

Примечание: * - показатель для кож.

Прочие материалы должны иметь прочность окраски не менее 3 баллов.

Приложение 7. Требования химической безопасности кожгалантерейных изделий и материалов для их изготовления в зависимости от состава материала

Приложение 7
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |
|--|---|--|
| Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа | формальдегид | Воздушная среда (мг/м ³), не более 0,003* |
| <hr/> * Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха. | | |
| Полиамидные | формальдегид капролактам гексаметилендиамин | 0,003* 0,06 0,001 |
| <hr/> * Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха. | | |
| Полиэфирные | формальдегид диметилтерефталат ацетальдегид | 0,003* 0,01 0,01 |
| <hr/> * Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха. | | |
| Полиакрилонитрильные | формальдегид акрилонитрил винилацетат | 0,003* 0,03 0,15 |

* Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха.

| | | |
|----------------|---------------------|--------|
| Полиуретановые | формальдегид | 0,003* |
| | толуилендиизоцианат | 0,002 |
| | ацетальдегид | 0,01 |

* Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха.

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| Поливинилхлоридные | формальдегид | 0,003* |
| | фенол | 0,003 |
| | диоктилфталат | 0,02 |
| | дибутилфталат | не допускается |
| | ацетон | 0,35 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид | 0,003* |
|-------------------------------------|--------------|--------|

* Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха.

| | | |
|----------------|--------------|--------|
| Полиолефиновые | формальдегид | 0,003* |
| | ацетальдегид | 0,01 |

* Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| Винилацетаты (искусственная кожа) | формальдегид | 0,003* |
| | винилацетат | 0,15 |
| | диоктилфталат | 0,02 |
| | дибутилфталат | не допускается |

* Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Кожа искусственная с полиуретановым или поливинилуретановым покрытием | формальдегид | 0,003* |
| | дибутилфталат | не допускается |
| | диоктилфталат | 0,02 |

* Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

| | | |
|-----------|---------------|-------------------|
| Резиновые | формальдегид | 0,003* |
| | дибутилфталат | не допускается |
| | диоктилфталат | 0,02 |

* Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

| | | |
|--------|--------------|--------|
| Картон | формальдегид | 0,003* |
|--------|--------------|--------|

* Норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха.

Приложение 8. Требования химической и биологической безопасности кожи, меха и изделий из них

Приложение 8
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

(с изменениями на 9 августа 2016 года)

| Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Кожа для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов</p> <p>кожевенные полуфабрикаты</p> | <p>Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг</p> <p>Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г</p> | <p>не более 3,0</p> <p>не более 300</p> <p>не более 75 (для стелечных кож)</p> |
| <p>Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц,</p> <p>галантерейная, мебельная и для обивки</p> <p>различных изделий</p> | <p>Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг</p> <p>Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г</p> <p>Устойчивость окраски, балл, к:</p> <p>- сухому трению</p> <p>- мокрому трению</p> <p>- "поту"</p> | <p>не более 3,0</p> <p>не более 300</p> <p>не более 75 (для подкладочных кож)</p> <p>не менее 4</p> <p>не менее 3</p> <p>не менее 3</p> |
| <p>Кожа искусственная для верха и подкладки</p> | <p>Устойчивость окраски, балл, к:</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>обуви, для одежды и головных уборов,</p> <p>перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий</p> | <p>- сухому трению</p> <p>- мокрому трению</p> | <p>не менее 4</p> <p>не менее 4</p> |
| <p>Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные</p> | <p>Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г</p> <p>Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг</p> <p>Температура сваривания кожаной ткани меха, С</p> <p>рН водной вытяжки кожаной ткани меха</p> <p>устойчивость окраски к сухому трению, балл:</p> <p>- кожаной ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожаной ткани и изделий, изготовленных кожаной тканью наружу)</p> <p>- волосяного покрова</p> | <p>не более 300</p> <p>не более 3,0</p> <p>не менее 50</p> <p>не менее 3,5</p> <p>не менее 3</p> <p>не менее 4</p> |
| <p>(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2017 года решением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 года N 60.)</p> | | |

Текст Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), см. по [ссылке](#).

Текст Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, см. по [ссылке](#).

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"